

# STREETRAP

## Descriere

Folie PVC alb mat, 85 microni, cu adeziv permanent, acrilic, transparent, cu putere mare de lipire. Suport PE 160 g / m<sup>2</sup>.



## Utilizare

Produsul este destinat pentru aplicatii pe asfalt, trotuaresi in spatii de parcare. Adera foarte bine pe suprafete de asfalt plane sau usor denivelate din zone cu circulatie pietonala. Aproape orice zona pietonala poate fi personalizata cu StreetRap, prezentand astfel mesajul dvs clientilor, vizitatorilor sau angajatilor.

## Printare

Ink-jet pe baza de solvent sau eco-solvent, pe aparate de mari dimensiuni. Pentru a obtine cea mai buna calitate a printului va rugam sa utilizati profilele ICC si setarile potrivite pentru apparatul de print. Profilele se pot obtine de la Filialele noastre, de la distribuitorii sau de la adresa [www.mactacdigital.com](http://www.mactacdigital.com).

Setarile apparatului de print si a fuserului precum si profilele ICC se pot descarca de asemenea de pe unele website-uri OEM sau de software.

## Proprietati fizice ale materialului neprintat

	Valori medii	Metoda de testare
Adezivul, 23 grade Celsius		
Aderenta rapida pe sticla	45 +/- 5 N/ 25 mm	FTM 9
Decolare dupa 24 ore	32 +/- 3 N/ 25 mm	FTM 1
Stabilitate dimnesionala	Max 1.00 mm	FTM 14
Flamabilitate	Nu intretine arderea, aplicat pe Al	
Temperatura de aplicare	Min + 10 ° C	
Temperatura de expunere	- 40 ° C ..... + 100 ° C	

## Garantie

Produsul expus la exterior, in zone pietonale, pe suprafete fara denivelari, are o garantie de 3 luni daca este combinat cu Laminarea Floor Graphics de Mactac. Folia de laminare intruneste conditiile cerute de reglementarea ASTM D 2047 privind impiedicarea alunecarii in spatii pietonale.

Mactac nu isi asuma raspunderea pentru incidente aparute in cazul in care laminarea se face folosind alt tip de folie.

## Recomandari

Trebuie testata compatibilitatea intre folia de print si cea de laminare inainte de inceperea lucrarii. Conditiile de print: incapere cu temperatura de aproximativ 23 ° C si umiditate a aerului de 50 % RH. Conditiile de laminare: printul trebuie sa fie perfect uscat, de obicei este indicata o perioada de uscare de minimum 48 de ore, inainte de laminare sau/ si transport. Laminarea printului este obligatorie in sistemul StreetRap.