

Tapet printabil

Descriere

14 texturi diferite – ideale pentru un design interior unic, artă murală sau bannere cu efecte deosebite! Tapetul Dreamscape este compus dintr-o țesătură pe bază de poliester, coating-ul vinilic asigurând obținerea unor printuri de cea mai bună calitate. Se recomandă pentru aplicații indoor cât și pentru aplicații outdoor pe termen scurt. Materialul este compatibil cu printere care folosesc cerneluri pe bază de solvent, mildsolvent, ecosolvent și cerneluri UV (Mimaki, Roland, Mutoh, Jeti, Seiko, Nur, Vutek, Scitex, etc).

Caracteristici

Grosime: 400 gr/m² 12 oz/m²

Dimensiuni rolă

Lățimi: 1370 mm,
Lungime: 30 m., 60 m.

Aplicații

Se recomandă la decorarea integrală sau parțială a pereților atât în spații comerciale cât și rezidențiale, semnalistică de interior, reproducerea operelor de artă, etc

Instalare

Tapetul printabil se poate monta ușor folosind adeziv pentru tapet obișnuit, însă se recomandă folosirea adezivilor pentru tapet vinilic. În cazul în care se dorește utilizarea pentru semnalistica indoor sau bannere, tapetul printabil se poate coase, tivi sau capsă similar celorlalte tipuri de materiale flexibile.



CARACTERISTICI MATERIAL

Mod de ambalare: fiecare rola este meticolos ambalată, suspendată, într-o cutie specială, ce poate fi refolosită sau într-un tub (fără puncte, fără încrețituri)

Diametrul tubului: 3 inch

Proprietati fizice:

- greutatea totală – 400 gr/mp; 12 oz/ mp
- greutatea suportului – 370 gr/mp; 11,3 oz
- greutatea țesăturii – 66,7 gr/mp; 2 oz
- grosimea – între 0.04 și 0.0750 cm în funcție de modelul ales.

Material: amestec de bumbac Osnaburg sau polyester fără lână

Rezistența la rupere

- pe lungime: minimum 50 lbs
- pe lățime: minimum 55 lbs

Rezistența la întindere:

- pe lungime: minimum 25 lbs
- pe lățime: minimum 25 lbs

Comportamentul la temperatură scăzute:

- până la 20 F – nici o modificare

Comportamentul la temperaturi ridicate:

- până la 158 F – timp de 7 zile – nu devine teapan, nu se cojește, nu se decolorează, nu își schimbă aspectul

Certificari

- | | | |
|-------------------|--------|---------|
| - CCC 408 D C B A | TIP II | CLASA A |
| - CFFA W 101 D | TIP II | CLASA A |

Teste pentru rezistența la foc

- | | |
|--------------------------|---------|
| - ASTM E 84 testul tunel | clasa A |
| - NFPA 286 | clasa A |
| - NFPA 265 | clasa A |
| - BS 476 part 6&7 | |

(îndeplinește sau excede cererile privind neraspandirea flăcărilor și a fumului)

Rezistența la agenți externi din mediul înconjurător:

- ASTM G 21 – îndeplinește toate prevederile CCCW 408 D

Efectul asupra mediului:

- nu conține Cadmiu